



elletipi s.r.l.

Via Annibale Zucchini, 69 - 44122 FERRARA
tel. 0532/56771 - fax 0532/56119

P. IVA e Codice Fiscale n. 00174600387

e-mail: info@elletipi.it; segreteria@pec.elletipi.it
sito: www.elletipi.it



Azienda con Sistemi di Gestione certificati da Certiquality
Qualità Ambiente Sicurezza
UNI EN ISO 9001:2008
UNI EN ISO 14001:2004
BS OHSAS 18001:2007

Laboratorio Materiali da Costruzione autorizzato con Dec. n. 0000006 del 27/01/2015, art. 59 del D.P.R. 380/2001, Circolare Ministeriale 7617/STC
Laboratorio Geotecnico autorizzato con Dec. n. 6572 del 07/10/2014, art. 59 del D.P.R. 380/2001, Circolari Ministeriali 7618/STC
Organismo Notificato n° 1308 (DM 826149 del 22/03/2004 del Ministero delle Attività Produttive) rinnovata ai sensi della circ. 305/2011, DM 156/2003

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

Fornitore:

ITALCHIMICA S.r.l.

Indirizzo:

Via Adda, 15
20090 Opera (MI)

Prodotto:

ITALPOX 50 , ELASTOPAINT 350 ,
ITALPAINT 67
Ciclo incapsulante per cemento amianto tipo A

Il prodotto sopra descritto è conforme a:

Documento n°	Titolo	Data di emissione
1	Decreto del Ministero della Sanità (Ampliamento delle normative e delle metodologie tecniche per gli interventi di bonifica, ivi compresi quelli per rendere innocuo l'amianto, previsti dall'art. 5, comma 1, lettera f), della legge 27/03/92 n° 257, recante norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto	20 Agosto 1999

Il ciclo incapsulante composto da ITALPOX 50 , ELASTOPAINT 350 , ITALPAINT 67 della ditta. ITALCHIMICA S.r.l.

- ☐ è idoneo ad essere utilizzato come **RIVESTIMENTO INCAPSULANTE TIPO A** sulla base di quanto previsto dal DMS 20 Agosto 1999.
- ☐ I campioni sono stati applicati dal Laboratorio certificante come previsto dal disciplinare.
- ☐ I risultati delle prove di laboratorio eseguite sul campione in esame secondo quanto previsto dal Decreto del Ministero della Sanità 20 Agosto 1999 - Appendice 1 sono esposti nei n° 5 certificati in allegato.


Luogo e data di emissione

Ferrara, 27/04/2018

Il Direttore del laboratorio tecnologico

p.i. Paolo Bet

Il tecnico di laboratorio
ditta Alessandro Marzola



elletipi s.r.l.

Via Annibale Zucchini, 69 - 44122 FERRARA
tel. 0532/56771 – fax 0532/56119

P. IVA e Codice Fiscale n. 00174600387

e-mail: info@elletipi.it; segreteria@pec.elletipi.it
sito: www.elletipi.it



Azienda con Sistemi di Gestione certificati da Certiquality
Qualità Ambiente Sicurezza
UNI EN ISO 9001:2008
UNI EN ISO 14001:2004
BS OHSAS 18001:2007

Laboratorio Materiali da Costruzione autorizzato con Dec. n. 0000006 del 27/01/2015, art. 59 del D.P.R. 380/2001, Circolare Ministeriale 7617/STC
Laboratorio Geotecnico autorizzato con Dec. n. 6572 del 07/10/2014, art. 59 del D.P.R. 380/2001, Circolari Ministeriali 7618/STC
Organismo Notificato n° 1308 (DM 826149 del 22/03/2004 del Ministero delle Attività Produttive) rinnovata ai sensi della circ. 305/2011, DM 156/2003

Informazioni aggiuntive:


Prove eseguite presso il laboratorio Elletipi s.r.l. via A.Zucchini,69 – Ferrara

A) ELENCO DELLE APPARECCHIATURE UTILIZZATE

- A1) Bilancia tecnica mod. P40 EXACTA portata 4100 g sensibilità 0.1 g
- anno di fabbricazione 2005. cod. interno 796
- taratura annuale con masse certificate SIT a cura di Tassinari Balance.
- A2) Bilancia analitica mod. SBC31 portata 220 g sensibilità 0.0001 g SCALTEC
- anno di fabbricazione 1998. cod. interno 311
- taratura annuale con masse certificate SIT a cura di Tassinari Balance.
- A3) Indicatore digitale di temperatura con sonda PT100 modello HD 9215 DELTA OHM con sonda TP9A Range -50.0 + 199.9°C
- anno di fabbricazione 2000. cod. interno 382-383
- taratura annuale presso centro SIT

in alternativa a A3:

- A3.1) Termometro a mercurio -10+155°C BRAND
- anno di fabbricazione 1995. cod. int. 350
- taratura interna per confronto diretto con termometro campione 382-383 secondo quanto previsto dalla norma UNI 6893
- A4) Spessimetro ottico 0-2000 µm BYK MALLEYNKRODT (scale 0-200 µm÷0-500÷0÷1000÷0÷2000 µm)
- anno di fabbricazione 1989, cod interno 416
- taratura interna per misurazione di spessori noti.
- A5) Dinamometro elettronico ad alta precisione 0-25 kN mod. AG9 ACQUATI (Sensibilità 0,1 daN)
- anno di fabbricazione 2003, cod. interno 752.
- taratura annuale interna con l'ausilio di dinamometro ad estensimetri elettrici (cella di carico) 0-25 kN tarata presso centro SIT
- A6) Vasca di stagionatura 200 litri mod. CAT. C 191/A CONTROLS,
- anno di fabbricazione 1986, cod. interno 423
- taratura della temperatura giornaliera mediante indicatore digitale di temperatura con sonda PT 100, cod. interno 382-383 o termometro a mercurio tarato cod. interno 350.



elletipi s.r.l.

Via Annibale Zucchini, 69 - 44122 FERRARA
tel. 0532/56771 - fax 0532/56119

P. IVA e Codice Fiscale n. 00174600387

e-mail: info@elletipi.it; segreteria@pec.elletipi.it
sito: www.elletipi.it



Azienda con Sistemi di Gestione certificati da Certiquality
Qualità Ambiente Sicurezza
UNI EN ISO 9001:2008
UNI EN ISO 14001:2004
BS OHSAS 18001:2007

Laboratorio Materiali da Costruzione autorizzato con Dec. n. 0000006 del 27/01/2015, art. 59 del D.P.R. 380/2001, Circolare Ministeriale 7617/STC
Laboratorio Geotecnico autorizzato con Dec. n. 6572 del 07/10/2014, art. 59 del D.P.R. 380/2001, Circolari Ministeriali 7618/STC
Organismo Notificato n° 1308 (DM 826149 del 22/03/2004 del Ministero delle Attività Produttive) rinnovata ai sensi della circ. 305/2011, DM 156/2003

- A7) QUV METER mod. QUV/Spray per invecchiamento accelerato Q-PANEL ,
- anno di fabbricazione 2003, cod. interno 774
- taratura periodica con radiometro di calibrazione .
- A8) Stufa a circolazione di aria capacità 200 litri mod. A12 MATEST,
- anno di fabbricazione 2000, cod. interno 415
- taratura della temperatura mediante indicatore digitale di temperatura con sonda PT 100, cod. interno 382-383 o termometro a mercurio tarato cod. interno 350.
- A9) Congelatore capacità 400 litri , Range -20 +20°C , mod.EL 94 IBERNA,
- anno di fabbricazione 2000, cod. interno 414
- taratura della temperatura mediante indicatore digitale di temperatura con sonda PT 100, cod. interno 382-383 o termometro a mercurio tarato cod. interno 350.
- A10) Microscopio mod.BX41M , OLYMPUS,
- anno di fabbricazione 2005, cod. interno 795

B) SUPPORTI UTILIZZATI

Lastre in fibrocemento piane, spessore 6 mm. colore grigio cemento, conformi alla norma UNI EN492 di produzione SIL.


C) DESCRIZIONE DEI PRODOTTI COSTITUENTI IL CICLO INCAPSULANTE ESAMINATO, SEQUENZA APPLICATIVA, CONSUMI,

Il ciclo incapsulante di tipo A ITALCHIMICA S.r.l. è costituito dalla applicazione di n°3 prodotti , di cui gli ultimi due di colore contrastante:

1° Prodotto : ITALPOX 50 bicomponente diluito 1:1 con acqua, applicato a pennello, per un consumo totale effettivo di 150 g/m².

2° Prodotto : ELASTOPAINT 350 : monocomponente , applicato a pennello per un consumo totale effettivo di 600 g/m².

3° Prodotto: ITALPAINT 67 bicomponente di colore contrastante al precedente , applicato a pennello per un consumo totale effettivo di 150 g/m².



elletipi s.r.l.

Via Annibale Zucchini, 69 - 44122 FERRARA
tel. 0532/56771 – fax 0532/56119

P. IVA e Codice Fiscale n. 00174600387

e-mail: info@elletipi.it; segreteria@pec.elletipi.it
sito: www.elletipi.it



Azienda con Sistemi di Gestione certificati da Certiquality
Qualità Ambiente Sicurezza
UNI EN ISO 9001:2008
UNI EN ISO 14001:2004
BS OHSAS 18001:2007

Laboratorio Materiali da Costruzione autorizzato con Dec. n. 0000006 del 27/01/2015, art. 59 del D.P.R. 380/2001, Circolare Ministeriale 7617/STC
Laboratorio Geotecnico autorizzato con Dec. n. 6572 del 07/10/2014, art. 59 del D.P.R. 380/2001, Circolari Ministeriali 7618/STC
Organismo Notificato n° 1308 (DM 826149 del 22/03/2004 del Ministero delle Attività Produttive) rinnovata ai sensi della circ. 305/2011, DM 156/2003

D) SPESSORE DI OGNI STRATO E SPESSORE TOTALE DEL CICLO


<u>ITALPOX 50</u> diluito 1:1 con acqua: (1° Prodotto)	70 µm
<u>ELASTOPAINT 350</u> : (2° Prodotto)	330 µm
<u>ITALPAINT 67</u> : (3° Prodotto)	100 µm

SPESSORE TOTALE SECCO DEL CICLO

misurato dopo il ciclo di condizionamento previsto dalla UNI 10686 al termine delle prove di laboratorio pari a 500 µm

ALLEGATI:

- 1) Rivestimenti incapsulanti per cemento-amianto, UNI 10686 - Determinazione dell'aderenza UNI EN24624
- 2) Rivestimenti incapsulanti per cemento-amianto, UNI 10686 - Determinazione della impermeabilità all'acqua UNI 10686
- 3) Rivestimenti incapsulanti per cemento-amianto, UNI 10686 - Determinazione della resistenza al gelo - disgelo UNI 10686
- 4) Rivestimenti incapsulanti per cemento-amianto, UNI 10686 – Prova di sole – pioggia (heat Rain) UNI 10686
- 5) Rivestimenti incapsulanti per cemento-amianto, UNI 10686 – Impermeabilità e invecchiamento accelerato UNI 10686
- 6) Schede tecniche ITALPOX 50, ELASTOPAINT 350 ed ITALPAINT 67
- 7) Organigramma Elletipi S.r.l.



elletipi s.r.l.

Via Annibale Zucchini, 69 - 44122 FERRARA
tel. 0532/56771 - fax 0532/56119

P. IVA e Codice Fiscale n. 00174600387

e-mail: info@elletipi.it; segreteria@pec.elletipi.it
sito: www.elletipi.it



Azienda con Sistemi di Gestione certificati da Certquality
Qualità Ambiente Sicurezza
UNI EN ISO 9001:2008
UNI EN ISO 14001:2004
BS OHSAS 18001:2007

Laboratorio Materiali da Costruzione autorizzato con Dec. n. 0000006 del 27/01/2015, art. 59 del D.P.R. 380/2001, Circolare Ministeriale 7617/STC
Laboratorio Geotecnico autorizzato con Dec. n. 6572 del 07/10/2014, art. 59 del D.P.R. 380/2001, Circolari Ministeriali 7618/STC
Organismo Notificato n° 1308 (DM 826149 del 22/03/2004 del Ministero delle Attività Produttive) rinnovata ai sensi della circ. 305/2011, DM 156/2003

COMMITTENTE:
INDIRIZZO:

ITALCHIMICA S.r.l.
Via Adda,15 - 20090 Opera (MI)

CAMPIONE:

Ciclo incapsulante per cemento-amianto tipo A

Commessa n°
PROT.N.

17514/18
49929/18

rev.0 del 27/04/18

RIVESTIMENTI INCAPSULANTI PER LASTRE IN CEMENTO-AMIANTO - UNI 10686 Determinazione dell'aderenza UNI EN 24624
--

Prova n°	Dimensioni provini (cm)	Spessore totale (µm)	Aderenza (MPa)	Tipo di rottura
1	10 * 10	500	1,0	Rottura di coesione del supporto
2	10 * 10	500	1,1	Rottura di coesione del supporto
3	10 * 10	500	1,1	Rottura di coesione del supporto

Valore medio:

1,1

NOTE:

Supporto utilizzato: lastra piana di fibrocemento spessore 6 mm UNI EN 492.

Ciclo incapsulante per cemento amianto costituito da:

- 1) - ITALPOX 50 diluito 1:1 con acqua 150 g/m²
- 2) - ELASTOPAINT 350 600 g/m²
- 3) - ITALPAINT 67 150 g/m²


Spessore totale del ciclo secco secondo ISO 2808 metodo 5B : 500 µm.

Condizionamento dei provini secondo UNI 10686 paragrafo 8.

Codice interno strumentazione utilizzata : 1603 - 416 - 752

Il Direttore del laboratorio tecnologico
p.i. Paolo Bet

Lo sperimentatore
dott. Alessandro Marzola



elletipi s.r.l.

Via Annibale Zucchini, 69 - 44122 FERRARA
tel. 0532/56771 - fax 0532/56119

P. IVA e Codice Fiscale n. 00174600387

e-mail: info@elletipi.it; segreteria@pec.elletipi.it
sito: www.elletipi.it



Azienda con Sistemi di Gestione certificati da Certiquality
Qualità Ambiente Sicurezza
UNI EN ISO 9001:2008
UNI EN ISO 14001:2004
BS OHSAS 18001:2007

Laboratorio Materiali da Costruzione autorizzato con Dec. n. 0000006 del 27/01/2015, art. 59 del D.P.R. 380/2001, Circolare Ministeriale 7617/STC
Laboratorio Geotecnico autorizzato con Dec. n. 6572 del 07/10/2014, art. 59 del D.P.R. 380/2001, Circolari Ministeriali 7618/STC
Organismo Notificato n° 1308 (DM 826149 del 22/03/2004 del Ministero delle Attività Produttive) rinnovata ai sensi della circ. 305/2011, DM 156/2003

COMMITTENTE: ITALCHIMICA S.r.l.
INDIRIZZO: Via Adda, 15 - 20090 Opera (MI)
CAMPIONE: Ciclo incapsulante per cemento-amianto tipo A
Commessa n° 17514/18
PROT.N. 49930/18 rev.0 del 27/04/18

RIVESTIMENTI INCAPSULANTI PER LASTRE IN CEMENTO-AMIANTO - UNI 10686
Determinazione dell'impermeabilità all'acqua - UNI 10686 Appendice A

Prova n°	Dimensioni provini (cm)	Durata della esposizione (h)	Esame visivo al termine dell'esposizione
1	20 * 20	24	Nessuna comparsa di umidità sulla faccia inferiore
2	20 * 20	24	Nessuna comparsa di umidità sulla faccia inferiore
3	20 * 20	24	Nessuna comparsa di umidità sulla faccia inferiore

NOTE:

Supporto utilizzato: lastra piana di fibrocemento spessore 6 mm UNI EN 492.

Ciclo incapsulante per cemento amianto costituito da:

- 1) - ITALPOX 50 diluito 1:1 con acqua 150 g/m²
- 2) - ELASTOPAINT 350 600 g/m²
- 3) - ITALPAINT 67 150 g/m²


Spessore totale del ciclo secco secondo ISO 2808 metodo 5B : 500 µm.

Condizionamento dei provini secondo UNI 10686 paragrafo 8.

Codice interno strumentazione utilizzata : 1603 - 381 - 416

Il Direttore del laboratorio tecnologico
p.i. Paolo Bet

Lo sperimentatore
dott. Alessandro Marzola



elletipi s.r.l.

Via Annibale Zucchini, 69 - 44122 FERRARA
tel. 0532/56771 - fax 0532/56119

P. IVA e Codice Fiscale n. 00174600387

e-mail: info@elletipi.it; segreteria@pec.elletipi.it
sito: www.elletipi.it



Azienda con Sistemi di Gestione certificati da Certiquality
Qualità Ambiente Sicurezza
UNI EN ISO 9001:2008
UNI EN ISO 14001:2004
BS OHSAS 18001:2007

Laboratorio Materiali da Costruzione autorizzato con Dec. n. 0000006 del 27/01/2015, art. 59 del D.P.R. 380/2001, Circolare Ministeriale 7617/STC
Laboratorio Geotecnico autorizzato con Dec. n. 6572 del 07/10/2014, art. 59 del D.P.R. 380/2001, Circolari Ministeriali 7618/STC
Organismo Notificato n° 1308 (DM 826149 del 22/03/2004 del Ministero delle Attività Produttive) rinnovata ai sensi della circ. 305/2011, DM 156/2003

COMMITTENTE: ITALCHIMICA S.r.l.
INDIRIZZO: Via Adda, 15 - 20090 Opera (MI)
CAMPIONE: Ciclo incapsulante per cemento-amianto tipo A

Commessa n° 17514/18
PROT.N. 49931/18 rev.0 del 27/04/18

RIVESTIMENTI INCAPSULANTI PER LASTRE IN CEMENTO-AMIANTO - UNI 10686
Determinazione della resistenza al gelo-disgelo - UNI 10686 Appendice B

Valutazioni al termine dei 10 cicli di gelo - disgelo:

Esame al microscopio 10X: assenza di difetti

Determinazione dell'impermeabilità all'acqua - UNI 10686 Appendice A

Prova n°	Dimensioni provini (cm)	Durata della esposizione (h)	Esame visivo al termine dell'esposizione
1	35 * 35	24	Nessuna comparsa di umidità sulla faccia inferiore
2	35 * 35	24	Nessuna comparsa di umidità sulla faccia inferiore
3	35 * 35	24	Nessuna comparsa di umidità sulla faccia inferiore

Determinazione dell'aderenza UNI EN 24624

Prova n°	Dimensioni provini (cm)	Spessore totale (µm)	Aderenza (MPa)	Tipo di rottura
1	35 * 35	500	1,0	Rottura di coesione del supporto
2	35 * 35	500	1,1	Rottura di coesione del supporto
3	35 * 35	500	1,1	Rottura di coesione del supporto
Valore medio:			1,1	

NOTE:

Supporto utilizzato: lastra piana di fibrocemento spessore 6 mm UNI EN 492.

Ciclo incapsulante per cemento amianto costituito da:

- 1) - ITALPOX 50 diluito 1:1 con acqua 150 g/m²
- 2) - ELASTOPAINT 350 600 g/m²
- 3) - ITALPAINT 67 150 g/m²


Spessore totale del ciclo secco secondo ISO 2808 metodo 5B : 500 µm.

Condizionamento dei provini secondo UNI 10686 paragrafo 8.

Codice interno strumentazione utilizzata : 1603 - 340 - 381 - 414 - 416 - 417 - 439

Il Direttore del laboratorio tecnologico
p.i. Paolo Bet

Lo sperimentatore
dott. Alessandro Marzola



elletipi s.r.l.

Via Annibale Zucchini, 69 - 44122 FERRARA
tel. 0532/56771 - fax 0532/56119

P. IVA e Codice Fiscale n. 00174600387

e-mail: info@elletipi.it; segreteria@pec.elletipi.it
sito: www.elletipi.it



Azienda con Sistemi di Gestione certificati da Certiquality

Qualità Ambiente Sicurezza

UNI EN ISO 9001:2008

UNI EN ISO 14001:2004

BS OHSAS 18001:2007

Laboratorio Materiali da Costruzione autorizzato con Dec. n. 0000006 del 27/01/2015, art. 59 del D.P.R. 380/2001, Circolare Ministeriale 7617/STC
Laboratorio Geotecnico autorizzato con Dec. n. 6572 del 07/10/2014, art. 59 del D.P.R. 380/2001, Circolari Ministeriali 7618/STC
Organismo Notificato n° 1308 (DM 826149 del 22/03/2004 del Ministero delle Attività Produttive) rinnovata ai sensi della circ. 305/2011, DM 156/2003

COMMITTENTE:

ITALCHIMICA S.r.l.

INDIRIZZO:

Via Adda,15 - 20090 Opera (MI)

CAMPIONE:

Ciclo incapsulante per cemento-amianto tipo A

Commessa n°

17514/18

PROT.N.

49932/18

rev.0 del 27/04/18

RIVESTIMENTI INCAPSULANTI PER LASTRE IN CEMENTO-AMIANTO - UNI 10686

Prova di sole-pioggia (heat Rain) - UNI 10686 Appendice C

Valutazioni al termine di 25 cicli di esposizione a pioggia e riscaldamento:

Esame al microscopio 10X: assenza di difetti

Determinazione dell'aderenza UNI EN 24624

Prova n°	Dimensioni provini (cm)	Spessore totale (µm)	Aderenza (MPa)	Tipo di rottura
1	35 * 35	500	1,1	Rottura di coesione del supporto
2	35 * 35	500	1,4	Rottura di coesione del supporto
3	35 * 35	500	1,4	Rottura di coesione del supporto
Valore medio:			1,3	

NOTE:

Supporto utilizzato: lastra piana di fibrocemento spessore 6 mm UNI EN 492.

Ciclo incapsulante per cemento amianto costituito da:

1) - ITALPOX 50 diluito 1:1 con acqua 150 g/m²

2) - ELASTOPAINT 350 600 g/m²

3) - ITALPAINT 67 150 g/m²

Spessore totale del ciclo secco secondo ISO 2808 metodo 5B : 500 µm.

Condizionamento dei provini secondo UNI 10686 paragrafo 8.

Codice interno strumentazione utilizzata : 1603 - 340 - 381 - 415 - 416 - 417 - 439

Il Direttore del laboratorio tecnologico
p.i. Paolo Beltrami

Lo sperimentatore
dott. Alessandro Marzola



elletipi s.r.l.

Via Annibale Zucchini, 69 - 44122 FERRARA
tel. 0532/56771 - fax 0532/56119

P. IVA e Codice Fiscale n. 00174600387

e-mail: info@elletipi.it; segreteria@pec.elletipi.it
sito: www.elletipi.it



Azienda con Sistemi di Gestione certificati da Certiquality
Qualità Ambiente Sicurezza
UNI EN ISO 9001:2008
UNI EN ISO 14001:2004
BS OHSAS 18001:2007

Laboratorio Materiali da Costruzione autorizzato con Dec. n. 0000006 del 27/01/2015, art. 59 del D.P.R. 380/2001, Circolare Ministeriale 7617/STC
Laboratorio Geotecnico autorizzato con Dec. n. 6572 del 07/10/2014, art. 59 del D.P.R. 380/2001, Circolari Ministeriali 7618/STC
Organismo Notificato n° 1308 (DM 826149 del 22/03/2004 del Ministero delle Attività Produttive) rinnovata ai sensi della circ. 305/2011, DM 156/2003

COMMITTENTE:
INDIRIZZO:

ITALCHIMICA S.r.l.
Via Adda,15 - 20090 Opera (MI)

CAMPIONE:

Ciclo incapsulante per cemento-amianto tipo A

Commessa n°
PROT.N.

17514/18
49933/18

rev.0 del 27/04/18

RIVESTIMENTI INCAPSULANTI PER LASTRE IN CEMENTO-AMIANTO - UNI 10686
Impermeabilità e invecchiamento accelerato - UNI 10686 paragrafo 15

Valutazioni dopo 1000 ore di esposizione a cicli alternati di irraggiamento UV e condensazione

Esame al microscopio 10X: assenza di difetti

Determinazione dell'impermeabilità all'acqua - UNI 10686 Appendice A

Prova n°	Dimensioni provini (cm)	Durata della esposizione (h)	Esame visivo al termine dell'esposizione
1	15,4 * 7,6	24	Nessuna comparsa di umidità sulla faccia inferiore
2	15,4 * 7,6	24	Nessuna comparsa di umidità sulla faccia inferiore
3	15,4 * 7,6	24	Nessuna comparsa di umidità sulla faccia inferiore

NOTE:

Supporto utilizzato: lastra piana di fibrocemento spessore 6 mm UNI EN 492.

Ciclo incapsulante per cemento amianto costituito da:

- 1) - ITALPOX 50 diluito 1:1 con acqua 150 g/m²
- 2) - ELASTOPAINT 350 600 g/m²
- 3) - ITALPAINT 67 150 g/m²

Spessore totale del ciclo secco secondo ISO 2808 metodo 5B : 500 µm.

Condizionamento dei provini secondo UNI 10686 paragrafo 8.

Codice interno strumentazione utilizzata : 1603 - 350 - 353 - 416 - 417

Il Direttore del laboratorio tecnologico
p.i. Paolo Bet

Lo sperimentatore
dott. Alessandro Marzola